

Soft

Artikel / Article

ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

Gemäss / According : DIN EN 14465: 2006

Rollenlänge / Roll length / Navin v bm : ≈ 30 m.
Nutzbreite / Usable width / Použitelná šířka : 140 cm (+/- 2 cm)
Gewicht / Weight / Hmotnosť : 380 g/m2 (+/- 5%)
Stärke / Thickness : 0,9-1,0 mm

Zusammensetzung / composition / Zloženie : 100% Polyuretan

Prüfung / Test	Prüfverfahren Test method	Einheit / Unit	Ergebnis / Result	
			Kette / Warp	Schuss / Weft
Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance Odolnosť voči oderu	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Touren / Revs.	102400: Grade 1-2	
Nahtschiebewiderstand / Seam slippage Pevnosť nite vo šve	EN ISO 13936-2	mm	2,7	3,0
Zugfestigkeit / Tensile strengt Pevnosť v ťahu	EN ISO 13934-1	N(%)	412(15,5)	410(23,2)
Weiterreißfestigkeit / Tear strenght Pevnosť voči roztrhnutiu	EN ISO 13937-3	N	68,8	52,5
Dauerbiegefestigkeit/ Permanent creasing behaviour/ trvalé krčivé správanie	EN ISO 32100:2019-02 50 000 cycles	Grade	0,0	0,0

Prüfung / Test	Prüfverfahren / Test method	Ergebnis / Result
Bally-Test lengthwise across	i.A. DIN 53 351 / DIN 53 359 30 000 revs.	 passed passed
Bally-Test after Hydrolysis 10d 70C 95-98% rel. LF lengthwise across	i.A. DIN 53 351 / DIN 53 359 15 000 revs.	 passed passed

Azofarbstoffe / AZO dye stuffs : Nicht nachweisbar / Undetectable/ Nejistene
Feuerschutz / Fire protection : Auf Anfrage / On request / Na objednávku (BS 5852)
Sonstige Angaben / Additional information : der EU Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Geprüft durch / Tested by : CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium
Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany

